

We Make Bright Technology

# HI-S-TIGHT

ハイエスタイト

Hi-S-Tight より美しくより安全に



- 圧縮復元性が極めて高く、95%以上の復元率を持っています
- 独立気泡のポリエチレン樹脂スポンジの為、他の目地板に無い水密性が期待できる。
- 溶剤、酸、アルカリなどに浸されず耐薬品性にすぐれ、ガソリンや芳香族炭化水素に対し僅かに膨潤する程度です。
- コンクリートの膨張にともない、目地板が圧縮した時も発泡体の為圧縮に順応し殆どはみ出しを生じません。
- 軽量で取り扱いが良く、現場加工が良好です。

## 樹脂発泡体目地板

# ハイエスタイト

### 用途

すべてのコンクリート建造物の伸縮・膨張目地部として、空港・護岸・擁壁・貯水地水路・橋梁・建物・道路の目地板として使用されております。



### 規格

寸法：1m×1m 厚さ：10mm.20mm 発泡倍率：T(8倍)、S(12倍) 色：グレー  
※寸法、厚さ等、特注品対応可能

### ハイエスタイト代表性状

項目	ハイエスタイト-T		ハイエスタイト-S	
	規格値	測定値	規格値	測定値
密度 g/cm <sup>3</sup>	0.11以上	0.13	0.06以上	0.07
復元率 (%)	90以上	97	90以上	97
圧縮強さ N/mm <sup>2</sup>	0.3以上	0.35	0.15以上	0.22
はみ出し量 mm	3以下	0.6	4以下	0.6
吸水率 (%)	1以下	0.67	—	—
硬 度	50以上	60	40以上	60

※測定値は代表性状であり、保証値ではありません。※その他、20倍30倍の製品も取扱っております。



<http://www.toyota-corp.jp>

本 社 〒461-0025 名古屋市東区徳川二丁目9番18号 TEL(052)935-5561 FAX(052)935-5638  
東 京 支 店 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1丁目19番10号 TEL(03)3420-9661 FAX(03)3420-9665  
中 部 事 業 所 〒461-0025 名古屋市東区徳川二丁目9番18号 TEL(052)935-5628 FAX(052)935-5597  
小 牧 物 流 セ ン タ ー 〒485-0077 小牧市西之島字高拍子1892-1